MAGU Dämm- und Gefälledämmplatten

MAGU Dämmplatten aus EPS oder NEOPOR

Die druckstabilen MAGU Dämmplatten aus hochwertigem Neopor- oder wahlweise EPS- Hartschaum sind mit oder ohne Stufenfalz bis zu einer Größe von 3,75 m² pro Stück lieferbar. Die Gefälledämmplatten werden mit einem Dach-Verlegeplan geliefert. Die Dämmstärken werden optimiert und nach den örtlichen Anforderungen angepasst kurzfristig auf die Baustelle geliefert.

technische Spezifikationen:

Neopor® Innovation in Insulation

CE



MAGU Dämmplatten hergestellt aus Neopor nach DIN EN 13163:2013-03

Wärmeleitgruppe:	**WLG 031** (0,031W/m²K)
Feuerwiderstand:	RtF: E
Anwendungsbereiche:	**DAD, DAA, DZ, DI, DEO**
Druckbelastbarkeit bei 10% Stauchung:	**dh** (150 kPa)
Liefergrößen:	Stärke von 1 - 1000 mm
Format:	1,25m x 1,0m
Großformat:	2,50m x 1,25m oder 3,0m x 1,25m
Kantenausbildung:	glatt oder Stufenfalz

MAGU BAUSYSTEME Z-23.15-1523 FIW München

Neopor 2.3385

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10

DAD dh
DAA dh
DAA ds

Fremdüberwacht:
FIW München **Forschungsinstitut für Wärmeschutz München**

Declared Value Lambda: $\lambda_D = 0{,}031$ **W/mK**

CE
12

DIN EN 13 163:2012 Resistance to Fire **RtF: E**

R_D = 1,14 / 1,25 m²K/W bei 40 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 1,57 / 1,87 m²K/W bei 60 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 2,14 / 2,50 m²K/W bei 80 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 2,85 / 3,12 m²K/W bei 100 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 3,43 / 3,75 m²K/W bei 120 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 4,00 / 4,37 m²K/W bei 140 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 4,57 / 5,00 m²K/W bei 160 mm EPS/ NEOPOR
R_D = 5,71 / 6,25 m²K/W bei 200 mm EPS/ NEOPOR

Herstellerwerk:

MAGU Bausysteme GmbH
An der Hochstrasse
D-78183 Hüfingen
Code 011050316

EPS EN 13163-T(1)-L(1)-W(1)-S(2)-P(3)-BS250-TR150-CS(10)150-DLT(2)5-DS(70,-)3-DS(N)5

Auch Details - wie Attikadämmplatten, Dämmkeile etc. - nach Skizze oder CAD - Daten sind kurzfristig individuell und wirtschaftlich lieferbar.

Zuschnitte nach Ihren Vorgaben



Den sauberen Verschnitt unsere NEOPOR Dämmung nehmen wir - nach Absprache - kostenfrei zurück.

MAGU Bausysteme GmbH
An der Hochstrasse D-78183 Hüfingen
Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 -6788